


Technische Spezifikationen

PURE 540 Merinotuch

Art. N° 16

Zusammensetzung	DIN 60001	100% Reine Schurwolle (WV), Merino extra fein
Nutzbreite	DIN EN 1773	Min. 150 cm
Flächenbezogene Maße	DIN EN 12127	360 g/m ² (540 g/lfm)
Pillingfestigkeit (Martindale)	DIN EN ISO 12945-2	3-4 bei 7.000 Touren
Scheuerfestigkeit (Martindale)	DIN EN ISO 12947-2	40.000 Scheuertouren
Farbechtheit gegen Reiben, trocken	DIN EN ISO 105-X12	4-5
Farbechtheit gegen Reiben, nass	DIN EN ISO 105-X12	4-5
Farbechtheit gegen Licht	DIN EN ISO 105-B02	4-6 (abhängig von der Farbe)
Farbechtheit gegen Wasser	DIN EN ISO 105-E01	4
Farbechtheit gegen Schweiß	DIN EN ISO 105-E04	4
Ölabweisungsvermögen	AATCC 118	6
Stüklänge	Ca. 50 Meter	
Empfohlene Verwendung	Jacken, Mäntel, Uniformen	
Pflegehinweise		

 Hinweis: Änderungen, die dem technischen Fortschritt dienen, behalten wir uns vor. Werte ohne Toleranzangaben sind Nennwerte mit einer Toleranz von ± 5 %. Die Angaben entsprechen unserem heutigen Kenntnisstand und sollen ohne Rechtsverbindlichkeit informieren. Die in den Datenblättern angegebenen technischen Daten sind Erfahrungswerte aus laufenden Produktionen und stellen keine Beschaffensvereinbarung dar. Sie beziehen sich auf die gelieferte Ware im Ursprungszustand ohne Bearbeitung durch den Kunden. Die Zurverfügungstellung der Daten erfolgt nur zu Informationszwecken und dient lediglich als Anhaltspunkt. Es befreit den Kunden nicht davon, vor Bearbeitung des Produkts eine selbständige Prüfung auf Eignung für den vom Kunden vorgesehenen Einsatzzweck vorzunehmen.